

# Technisches Datenblatt

<b>Titel</b>	Mechanische Eigenschaften der Befestigungselemente aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl. Teil 1 Bolzen, Schrauben, Stifte.
<b>Norm</b>	UNE-EN ISO 898-1

## 1.- Gegenstand und Anwendungsbereich.

Dieser Teil der Norm legt die mechanischen Eigenschaften von Stiften, Schrauben und Bolzen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl fest, wenn diese in einem Temperaturbereich von 10 °C bis 35 °C geprüft werden.

Dieser Teil der Norm gilt für Stifte, Schrauben und Bolzen:

- Mit Grobgewinde M-1,6 bis M39 und mit Feingewinde M8X1 bis M39X3
- Mit dreieckigem ISO-Gewinde nach ISO 68-1
- Mit Durchmesser-Stufen-Kombinationen nach ISO 261 und ISO 262
- Mit Gewindetoleranzen gemäß den Normen ISO 965-1 und ISO 965-2
- Hergestellt aus Kohlenstoffstahl oder legiertem Stahl

Gilt nicht für Prismenschrauben und ähnliche Befestigungselemente mit Gewinde, die keiner Zugspannung ausgesetzt sind (siehe ISO 898-5).

Es werden keine Anforderungen für Merkmale wie die folgenden festgelegt:

- Schweißbarkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Fähigkeit, Temperaturen über + 300°C (+ 250°C für 10,9) oder unter -50°C zu widerstehen
- Beständigkeit gegen Scherkräfte
- Beständigkeit gegen Ermüdung

## 2- Chemische Zusammensetzung.

Das Bezeichnungssystem für die Klassen von Stiften, Schrauben und Bolzen ist in Tabelle 1 angegeben.

Qualitätsklasse	Materialien und Behandlungen	Grenzen der chemischen Zusammensetzung (Testanalyse) % (m / m)				Anlasstemperatur	
		C		P	S	B	°C
		Min.	Max.	Max.	Max.	Max.	Min.
3,6	Kohlenstoffstahl -geringe Festigkeit-	--	0,20	0,05	0,06	0,003	--
4,6		--	0,55				
4,8		--					
5,6		0,13					
5,8		--					
6,8		--					
8,8	Kohlenstoffstahl mit Additiven (z. B. B, Mn oder Cr) gehärtet und angelassen	0,15	0,40	0,025	0,025	0,003	425
	Gehärteter und angelassener Kohlenstoffstahl	0,25	0,55				
10,9	Gehärteter und angelassener Kohlenstoffstahl	0,25	0,55	0,025	0,025	0,003	425
	Kohlenstoffstahl mit Additiven (z. B. B, Mn oder Cr) gehärtet und angelassen	0,20					
	Legierter Stahl, gehärtet und angelassen						
12,9	Legierter Stahl, gehärtet und angelassen	0,28	0,50	0,025	0,025	0,003	380

### 3- Mechanische und physikalische Eigenschaften der Stifte, Schrauben und Bolzen.

Bei der Prüfung nach den in Kapitel 8 beschriebenen Methoden sollten die Stifte, Schrauben und Bolzen bei Raumtemperatur die in der Tabelle angegebenen mechanischen und physikalischen Eigenschaften aufweisen.

Abschnitt	Mechanische und physikalische Eigenschaften	Qualitätsklasse										
		3,6	4,6	4,8	5,6	5,8	6,8	8,8		10,9	12,9	
								d=<16 mm	d>16 mm			
5,1	Nennzugfestigkeit, Rm Nenn. N/mm2	300	400		500		600	800		1000	1200	
5,2	Mindestzugfestigkeit, Rm min. N/mm2	330	400	420	500	520	600	800	830	1040	1220	
5,3	Härte Vickers, HV F>=98N	Min.	95	120	130	155	160	190	250	255	320	385
		Max.	220					250	320	335	380	435
5,4	Härte Brinell, HB	Min.	90	114	124	147	152	238	242	276	304	366
		Max.	209					304	318	342	361	414
5,5	Härte Rockwell, HR	Min. B	52	67	71	79	82	89	--	--	--	--
		Min. C	--					--	22	23	32	39
		Max. B	95					99,5				
		Max. C	--						32	34	39	44
5,7	Untere Streckgrenze, ReL, N/mm2	Nenn.	180	240	320	300	400	480	--	--	--	--
		Min.	190	240	340	300	420	480	--	--	--	--
5,8	0,2% konventionelle Elastizitätsgrenze Rp0,2 N/mm2	Nenn.	--	--	--	--	--	--	640	640	900	1080
		Min.	--	--	--	--	--	--	640	660	940	1100
5,11	Bruchdehnung, A in %	Min.	25	22	--	20	--	--	12	12	10	8
5,14	Kerbschlagarbeit, KU	J Min.	--	--	--	25	--	--	30	30	20	15

## 4- Minimale Zugbruchlasten. Dickstufiges metrisches ISO-Gewinde.

Gewinde <sup>a</sup> (d)	Bereich des nominalen Aufwands $A_{s,nom}$ <sup>b</sup> mm <sup>2</sup> .	Qualitätsklasse									
		3,6	4,6	4,8	5,6	5,8	6,8	8,8	9,8	10,9	12,9
		Minimale Zugbelastung ( $A_{s,nom} \times R_{m,min}$ ), N									
M3.	5,03	1 660	2 010	2 110	2 510	2 620	3 020	4 020	4 530	5 230	6 140
M3,5	6,78	2 240	2 710	2 850	3 390	3 530	4 070	5 420	6 100	7 050	8 270
M4.	8,78	2 900	3 510	3 690	4 390	4 570	5 270	7 020	7 900	9 130	10 700
M5.	14,2	4 690	5 680	5 960	7 100	7 380	8 520	11 350	12 800	14 800	17 300
M6.	20,1	6 630	8 040	8 440	10 000	10 400	12 100	16 100	18 100	20 900	24 500
M7.	28,9	9 540	11 600	12 100	14 400	15 000	17 300	23 100	26 000	30 100	35 300
M8.	36,6	12 100	14 600	15 400	18 300	19 000	22 000	29 200	32 900	38 100	44 600
M10.	58	19 100	23 200	24 400	29 000	30 200	34 800	46 400	52 200	60 300	70 800
M12.	84,3	27 800	33 700	35 400	42 200	43 800	50 600	67 400 <sup>c</sup>	75 900	87 700	103 000
M14.	115	38 000	46 000	48 300	57 500	59 800	69 000	92 000 <sup>c</sup>	104 000	120 000	140 000
M16.	157	51 800	62 800	65 900	78 500	81 600	94 000	125 000 <sup>c</sup>	141 000	163 000	192 000
M18.	192	63 400	76 800	80 600	96 000	99 800	115 000	159 000	--	200 000	234 000
M20.	245	80 800	98 000	103 000	122 000	127 000	147 000	203 000	--	255 000	299 000
M22.	303	100 000	121 000	127 000	152 000	158 000	182 000	252 000	--	315 000	370 000
M24.	353	116 000	141 000	148 000	176 000	184 000	212 000	293 000	--	367 000	431 000
M27.	459	152 000	184 000	193 000	230 000	239 000	275 000	381 000	--	477 000	560 000
M30.	561	185 000	224 000	236 000	280 000	292 000	337 000	466 000	--	583 000	684 000
M33.	694	229 000	278 000	292 000	347 000	361 000	416 000	576 000	--	722 000	847 000
M36.	817	270 000	327 000	343 000	408 000	425 000	490 000	678 000	--	850 000	997 000
M39.	976	322 000	390 000	410 000	488 000	508 000	586 000	810 000	--	1020 000	1200 000

<sup>a</sup> Fehlt bei einer Gewindebezeichnung die Angabe der Gewindesteigung, wird die Grobsteigung angegeben. Diese Steigung ist in den Normen ISO 261 und ISO 262 angegeben.

<sup>b</sup> Zur Berechnung von  $A_s$  siehe Abschnitt 8.2.

<sup>c</sup> Für Befestigungselemente aus Metall 70 000 N, 95 500 N bzw. 130 000 N.

## 5- Lasten testen. Dickstufiges metrisches ISO-Gewinde.

Gewinde <sup>a</sup> (d)	Bereich des nominalen Aufwands $A_{s,nom}^b$ mm <sup>2</sup> .	Qualitätsklasse									
		3,6	4,6	4,8	5,6	5,8	6,8	8,8	9,8	10,9	12,9
		Prüflast ( $A_{s,nom} \times S_p$ ), N									
M3.	5,03	910	1 130	1 560	1 410	1 910	2 210	2 920	3 270	4 180	4 880
M3,5	6,78	1 220	1 530	2 100	1 900	2 580	2 980	3 940	4 410	5 630	6 580
M4.	8,78	1 580	1 980	2 720	2 460	3 340	3 860	5 100	5 710	7 290	8 520
M5.	14,2	2 560	3 200	4 400	3 980	5 400	6 250	8 230	9 230	11 800	13 800
M6.	20,1	3 620	4 520	6 230	5 630	7 640	8 840	11 600	13 100	16 700	19 500
M7.	28,9	5 200	6 500	8 960	8 090	11 000	12 700	16 800	18 800	24 000	28 000
M8.	36,6	6 590	8 240	11 400	10 200	13 900	16 100	21 200	23 800	30 400	35 500
M10.	58	10 400	13 000	18 000	16 200	22 000	25 500	33 700	37 700	48 100	56 300
M12.	84,3	15 200	19 000	26 100	23 600	32 000	37 100	48 900 <sup>c</sup>	54 800	70 000	81 800
M14.	115	20 700	25 900	35 600	32 200	43 700	50 600	66 700 <sup>c</sup>	74 800	95 500	112 000
M16.	157	28 300	35 300	48 700	44 000	59 700	69 100	91 000 <sup>c</sup>	102 000	130 000	152 000
M18.	192	34 600	43 200	59 500	53 800	73 000	84 500	115 000	--	159 000	186 000
M20.	245	44 100	55 100	76 000	68 600	93 100	108 000	147 000	--	203 000	238 000
M22.	303	54 500	68 200	93 900	84 800	115 000	133 000	182 000	--	252 000	294 000
M24.	353	63 500	79 400	109 000	98 800	134 000	155 000	212 000	--	293 000	342 000
M27.	459	82 600	103 000	142 000	128 000	174 000	202 000	275 000	--	381 000	445 000
M30.	561	101 000	126 000	174 000	157 000	213 000	247 000	337 000	--	466 000	544 000
M33.	694	125 000	156 000	215 000	194 000	264 000	305 000	416 000	--	576 000	673 000
M36.	817	147 000	184 000	253 000	229 000	310 000	359 000	490 000	--	678 000	792 000
M39.	976	176 000	220 000	303 000	273 000	371 000	429 000	586 000	--	810 000	947 000

a Fehlt bei einer Gewindebezeichnung die Angabe der Gewindesteigung, wird die Grobsteigung angegeben. Diese Steigung ist in den Normen ISO 261 und ISO 262 angegeben.

b Zur Berechnung von  $A_s$  siehe Abschnitt 8.2.

c Für Befestigungselemente aus Metall 50 700 N, 68 800 N bzw. 94 500 N.