

Scheda tecnica

Titolo	Spina a "R"
---------------	-------------

1.- Caratteristiche delle spine a "R"

Acciai al carbonio	
Composizione chimica	C: max 0,20 P: max 0,05 S: max 0,06
Caratteristiche meccaniche	Rm (N/mm ²) min 420 Limite elastico (N/mm ²) min 340
Rivestimento	Zincatura elettrolitica min 5 µ (esente da Cr VI)

Dimensioni

DENOMINAZIONE (*)	1,5	2	3	4	5	6	7	8	10
Ø filo (d)	1,48-1,52	1,98-2,02	2,98-3,02	3,98-4,02	4,98-5,02	5,98-6,02	6,98-7,02	7,98-8,02	9,98-10,02
Ø foro	2	2,5	3,5	4,5	6	7	8	9	11
L	24-26	49-51	59-61	59-61	84-86	103-107	103-107	108-112	148-152
l	13-14	24,5-25,5	27,5-28,5	29,5-30,5	39,5-40,5	49,5-50,5	49,5-50,5	54,5-55,5	74,5-75,5
h	2,5	2,5	2,5	5	7	10	8	10	9
D	5,5-6,5	9,5-10,5	17,5-18,5	19,5-20,5	23-25	29-31	29-31	27-29	31-33
Ø asse	5-10	9-14	10-16	16-20	20-28	28-40	28-45	30-45	30-45

(*) Denominazione in base al diametro del filo

